

VERSATZTABELLEN ERGÄNZUNGSMASSEN FARBIGES STEINZEUG

Versatzmengen für 2,6 Hxtal NYL-1 oder 2,7 Epo-Tek 301-2 (Gemisch)

Alle Angaben in Gewichtsteilen - GT

Tabelle S0: Grundversatz Ergänzungsmasse FARBIGES Steinzeug

Farbmittel nach Wahl	Talkum	KOREST Silikat, weiß
0,250	0,030	8,925

Tabelle S1: Ergänzungsmasse DUNKELBRAUN, Polierbar

Mattierungsmittel	Umbra, gebrannt	Eisenoxidbraun, hell	Talkum
0,2	0,8	1,2	2,0

Tabelle S2: Ergänzungsmasse ROTBRAUN, Polierbar

Mattierungsmittel	Umbra, gebrannt	Eisenoxidbraun, dunkel	Talkum
0,225	0,800	1,200	2,000

Tabelle S3: Ergänzungsmasse ELFENBEIN, Polierbar

Farbmittel Gelb	Titanweiß	Talkum	KOREST Silikat, weiß
0,050	0,030	0,030	8,925